


Tampa® Glass TPGL als Siebdruckfarbe

Screen/Pad

2016

30. Juni

Der Allrounder kann auch im Siebdruck eingesetzt werden



Tampa® Glass TPGL ist speziell für die Applikation im Tampondruck entwickelt worden. Die Farbserie für Glas, Keramik, Metalle, verchromte und lackierte Untergründe sowie Duroplaste überzeugt durch ihre Vielseitigkeit, einfache Verarbeitung und exzellente Optik.

In umfangreichen Testreihen wurden verschiedene Farbeinstellungen erarbeitet, mit denen das Multitalent TPGL bei Bedarf auch im Siebdruck eingesetzt werden kann. Um dabei die bestmögliche Verarbeitung und Verdruckbarkeit zu gewährleisten, sind andere Hilfsmittel-Einstellungen als im Tampondruck zu wählen.

Bei sogenannten „Sieboffenhaltungstests“ wurden verschiedene Verdünner/Verzögerer-Einstellungen abgeprüft, aus denen je nach Anforderung die passende Kombination ausgewählt werden kann:

Hilfsmittel-Einstellungen für den Siebdruck

- Die Härterzugabe erfolgt wie im Tampondruck mit 5% MGLH.
- Der schnell trocknende Verdünner UKV 1 zeichnet sich durch seine gute Lösungsfähigkeit aus.
- Der im Glasdruck seit langem etablierte Verdünner GLV ist ebenfalls positiv in diversen Kombinationen geprüft worden.
- Je nach gewünschter Druckgeschwindigkeit sorgen die Verzögerer SV 3 und SV 9 mit relativ langsamer Verdunstung für eine sehr gute Sieboffenhaltung.

Härter	Verdünner	Verzögerer
+ 5% MGLH	+ 5% UKV 1	+ 10-15% SV 9
		+ 10-15% SV 3
	+ 5% GLV	+ 10-15% SV 9
		+ 10-15% SV 3

Weitere Informationen finden Sie auch im Technischen Datenblatt auf www.marabu-druckfarben.de

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline
Tel.: +49 7141 691140
technical.hotline@marabu.de